

Pó de ferro

Produtos	C (%)	S (%)	Oxigênio Total (%)	Si (%)	P (%)	Mn (%)	Cu (%)	Cr (%)	Ni (%)
Pó de Ferro Baixo Carbono	0,100 Máx	0,020 Máx	2,00 Máx	0,050 Máx	0,025 Máx	0,200 Máx	0,200 Máx	0,300 Máx	0,500 Máx
Pó de ferro Alto Carbono	0,250 Máx	0,050 Máx	2,00 Máx	0,500 Máx	0,030 Máx	0,400 Máx	0,200 Máx	0,300 Máx	0,500 Máx

Granulometria:

Atendemos diversas faixas granulometricas de acordo com a necessidade do cliente.

Embalagem:

Conforme especificação do cliente.