

Produtos	Cr (%)	C (%)	Si (%)	Fe (%)	Al (%)	Mg (%)	S (%)	P (%)	Zn (%)	Na (%)	Cd (%)	Sn (%)	Ca (%)	N (%)	Cu (%)	Ti (%)	Mn (%)	Ni (%)	CaF ₂ (%)	CaCO ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Pb (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	H ₂ O (%)	
Cromo Metálico	99,0 Min	0,05 Máx	0,15 Máx	0,70 Máx	0,30 Máx	-	0,04 Máx	0,01 Máx	-	-	-	-	-	0,10 Máx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbeto de Cromo	87,0 Min	9,0 - 13,0	0,50 Máx	1,50 Máx	1,50 Máx	-	0,06 Máx	0,06 Máx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferro Cromo Alto Carbono	59,0 - 69,0	6,0 - 9,0	2,50 Máx	-	-	-	0,05 Máx	0,03 Máx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferro Cromo Baixo Carbono	72,0 Min	0,10 Máx	1,0 Máx	-	-	-	0,03 Máx	0,20 Máx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobre Alumínio	-	-	-	0,00 - 0,20	48,0 - 51,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0 - 51,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manganês Metálico	-	0,02 Máx	0,10 Máx	0,10 Máx	-	-	0,03 Máx	0,02 Máx	-	-	-	-	-	-	-	-	99,5 Min	0,01 Máx	-	-	-	-	-	-	-
Níquel Alumínio	0,90 - 1,10	-	-	0,38 Máx	47,0 - 50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5 - 50,5	-	-	-	-	-	-	-
Fluorita	-	-	-	-	-	-	0,02 Máx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,0 Min	1,50 Máx	1,50 Máx	0,001 Máx	0,20 Máx	0,10 Máx	
Hematita Sintética	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60 Máx	-	98,0 Min	-	
Zinco - SHG	-	-	0,001 Máx	0,002 Máx	0,001 Máx	-	-	-	99,9 Min	-	0,003 Máx	0,001 Máx	-	-	0,001 Máx	-	-	-	-	-	-	0,003 Máx	-	-	-
Zinco Alumínio	-	-	1,30 - 1,70	0,10 Máx	52,0 - 56,0	0,02 Máx	-	-	42,0 - 46,0	0,005 Máx	0,006 Máx	0,010 Máx	0,002 Máx	-	0,030 Máx	0,006 Máx	0,020 Máx	0,020 Máx	-	-	-	0,010 Máx	-	-	-

Granulometria:

Atendemos diversas faixas granulométricas de acordo com a necessidade do cliente.

Embalagem:

Conforme especificação do cliente.